

## LAKIER AKRYLOWY

# PLASTLAK z brokatem

### CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Lakier akrylowy PLASTLAK z brokatem to produkt wodny zawierający brokat, przeznaczony do stosowania w budownictwie, nadający tynkowi mozaikowemu lub innej powierzchni efekt refleksów świetlnych zależnych od rozmieszczenia płatków brokatu. Lakier jest matowy w jednej warstwie, kolejne tworzą na powierzchni satynowy połysk. Wyrób charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do surowych podłoży mineralnych oraz podłoży pokrytych farbami, tynkami strukturalnymi, tynkami mozaikowymi, masami strukturalnymi.

### ZASTOSOWANIE

PLASTLAK z brokatem jest przeznaczony do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Lakier służy do dodatkowego zdobienia oraz zabezpieczenia przed zabrudzeniami kamiennej faktury tynku mozaikowego. Lakier może być również używany do zdobienia powierzchni z tynków i mas strukturalnych, ścian malowanych farbami lub innych powierzchni wewnętrznych w zależności od pomysłu i oczekiwanego efektu. Zastosowanie lakieru pozwala na łatwe utrzymanie w czystości oraz daje możliwość zmywania zabrudzeń wodą wodociągową i detergentami.

### KOLORYSTYKA

Lakier produkowany jest z brokatem w kolorach:

- złotym,
- srebrnym,
- miedzianym.

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche i oczyszczone z kurzu, brudu, tłuszczów oraz innych zanieczyszczeń. Podłoże chłonne należy zagruntować preparatem PLASTGRUNT uniwersalny w celu ograniczenia zużycia lakieru. Masy strukturalne na bazie gipsu powinny być zagruntowane preparatem PLASTGRUNT głęboko penetrujący minimum 2 godziny \* przed nakładaniem lakieru PLASTLAK.

### SPOSÓB NAKŁADANIA

PLASTLAK z brokatem przed nakładaniem należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mechanicznie mieszadłem ze stali nierdzewnej lub czystą drewnianą listewką.

Po wymieszaniu lakier maluje się pędzlem angielskim lub małym ławkowcem, dbając o równe rozmieszczenie płatków brokatu.

Kolejne warstwy lakieru nakłada się po 12 godzinach \*.

Całkowite schnięcie lakieru w przewiewnych pomieszczeniach trwa minimum 24 godziny \*.

### ZUŻYCIE

Zużycie lakieru z brokatem jest uzależnione od podłoża i zastosowanych narzędzi, wynosi średnio od 0,2 do 0,4 kg/m<sup>2</sup>.

### ZALECENIA

Wyrobu nie wolno nakładać na mokre podłoże.

Po wymieszaniu zaleca się sprawdzenie ilości brokatu na dnie. W razie potrzeby należy powtórzyć mieszanie.

Mieszanie lakieru należy zawsze powtarzać po dłuższej przerwie w trakcie malowania.

Zaleca się malowanie całej powierzchni lakierem z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku różnych partii, należy je ze sobą wymieszać. Nie mieszać z innymi produktami, nie rozcieńczać.

W przypadku nowej warstwy tynku mozaikowego malowanie lakierem można wykonać po 7 dniach od nałożenia tynku.

Zmywanie powierzchni pokrytej lakierem z brokatem może nastąpić po pełnym przeschnięciu.

Narzędzia używane podczas prac należy dokładnie wymyć wodą natychmiast po zakończeniu robót lub przed dłuższą przerwą.

Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy zmyć wodą z dodatkiem mydła lub usunąć przy pomocy preparatu REMOVER.

Producent zaleca, przed użyciem wyrobu, wykonanie próbnej aplikacji na powierzchni około 1 m<sup>2</sup>, w celu oceny jakości warstwy lakieru.

Wszelkie uwagi prosimy natychmiast zgłaszać do producenta.

### INFORMACJE DODATKOWE

Wyrób posiada lepkość roboczą.

Lakier nadaje się do malowania powierzchni drewnianych.

Podczas przechowywania lakieru płatki brokatu mogą naturalnie opadać na dno opakowania.

Temperatura otoczenia i podłoża podczas malowania i 24 godziny po zakończeniu robót nie powinna być niższa niż + 5°C i wyższa od + 25°C.

Niższa temperatura i zwiększona wilgotność może powodować wydłużenie schnięcia i czasu wiązania.

Produkt przemrożony nie nadaje się do aplikacji.

### INNE INFORMACJE

Podłoże, na którym będzie aplikowany opisany wyrób powinno być precyzyjnie określone.

W wypadku braku możliwości identyfikacji wcześniejszych warstw, należy je usunąć.

W przypadku wątpliwości związanych z podłożem, aplikacją, przechowywaniem wyrobów oraz eksploatacją wykonanych powierzchni, prosimy o kontakt z producentem.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędy sprzedawcy.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za gwarancje udzielone przez wykonawców bez jego wiedzy.

### TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

Produkt należy transportować i przechowywać w temperaturze od + 5°C do + 25°C w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Miejsce przechowywania nie powinno być nasłonecznione. Trwałość tak przechowywanego lakieru z brokatem wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

### ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Wyrób nie zawiera substancji żrących. Podczas malowania lakierem z brokatem należy przestrzegać standardowych zaleceń BHP oraz stosować okulary, odzież ochronną i rękawice gumowe do ochrony rąk. W przypadku gdy wyrób dostanie się do oczu należy przemyć je obficie czystą wodą.

\* Dane dotyczą temperatury + 20°C oraz wilgotności 55%